

## 暗室用 布地 防塵試験結果

・仕様：帯電防止、防塵加工品

### 防塵性試験結果 ※メーカーの試験データによる

| 粒径区分                          | 発生する粒子<br>{個/秒 (個/ft <sup>3</sup> )} | 試験方法  |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| 0.3 $\mu$ m 以上 0.5 $\mu$ m 未満 | 26.8                                 | JIS B 9923<br>タフリング法<br>計測試料数 ;<br>102cm 角 2枚 |
| 0.5 $\mu$ m 以上 1 $\mu$ m 未満   | 24.3                                 |   |
| 1 $\mu$ m 以上 5 $\mu$ m 未満     | 45.5                                 |   |
| 5 $\mu$ m 以上 10 $\mu$ m 未満    | 7.0                                  |   |
| 10 $\mu$ m 以上 25 $\mu$ m 未満   | 1.6                                  |   |
| 25 $\mu$ m 以上                 | 0                                    |   |